

# SAP CERAM N50

Powder tile adhesive for ceramics

چسب کاشی پودری نرمال

## شرح

SAP CERAM N50 یک چسب کاشی و سرامیک پودری می باشد. این محصول بر پایه پودرهای معدنی، سیمان و مواد چسبنده کمکی به صورت تک جزئی تولید شده است و برای مصارف عمومی کاشی کاری و سرامیک کاری قابل استفاده می باشد.

## کاربرد

- نصب انواع سرامیک و کاشی به صورت عمودی و افقی  
- انواع سنگ های مصنوعی و طبیعی و موزاییک

## ویژگی ها و مزایا

- چسبندگی بالا
- استفاده آسان و راحت
- زمان باز مناسب
- مقاومت مناسب در برابر آب و رطوبت

## روش استفاده

هر پاکت ۲۵ کیلوگرمی SAP CERAM N50 با ۵/۴ الی ۵/۷ لیتر آب بسته به نوع استفاده و مقدار روانی مورد نیاز می توان مخلوط نمود. ابتدا آب را داخل ظرفی مناسب ریخته و سپس پودر را به آن اضافه کنید و در حین اضافه کردن با همزن مکانیکی با دور پایین اقدام به مخلوط کردن نمایید. عمل اختلاط را تا زمانی که ملاتی همگن و یکنواخت حاصل شود ادامه دهید. سپس ۵ دقیقه به ملات استراحت دهید و مجدداً دقیقه اختلاط را ادامه بدهید. ملات آماده استفاده می باشد. سطحی که چسب بر روی آن اجرا می شود باید عاری از هرگونه گرد و خاک، آلودگی و روغن باشد و بهتر است برای سطوحی که جذب آب بالایی دارند ابتدا سطح زنجاب شده و آب اضافی جمع گردد، سپس اقدام به اجرا ملات چسب نمود. با استفاده از ماله دندانه دار چسب را روی سطح اعمال نمایید و سرامیک را نصب نمایید.

## انبارداری و نکات ایمنی

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد. در اتمام هر مرحله از کار می بایست ابزار بلافاصله شسته شوند. از تماس مستقیم با پوست و چشم و دهان ممانعت گردد و در صورت تماس بلافاصله با آب شستشو دهید. در صورت بلعیده شدن حتماً به پزشک مراجعه فرمایید.

پودر	حالت فیزیکی
طوسی	رنگ
حدوداً ۲۵	زمان باز برای کار کردن و ماله کشیدن - دقیقه
۱/۵	دانسیته چسب آماده - kg/l
۱	مقاومت کششی اولیه (EN 1348) - مگاپاسکال
حدوداً ۰/۷	مقاومت کششی پس از غوطه وری (EN 1348) - مگاپاسکال
حدوداً ۰/۵	مقاومت کششی پس از حرارت دهی (EN 1348) - مگاپاسکال
کمتر از ۰/۵	مقاومت لغزشی (EN 1348) - میلیمتر
۲/۵ الی ۴	پوشش هر متر مربع - کیلوگرم
۵ الی ۳۵	محدوده دما برای اجرا - درجه سانتیگراد
۲۵	بسته بندی پاکت - کیلوگرم

